

ROSARIO



TRUDNOPALNOŚĆ

RODZAJ <i>FABRIC TYPE</i>	TKANINA SZENILOWA <i>SCHENILLE FABRIC</i>
GRAMATURA <i>WEIGHT</i>	360g/m ² ±5%
SKŁAD PRZODU <i>COMPOSITION FACESIDE</i>	100 % PES
SZEROKOŚĆ <i>WIDTH OF ROLL</i>	±144cm ±2 cm

ATEST <i>CERTIFICATE</i>	METODA BADANIA <i>TEST SPECIFICATION</i>	WYNIK TESTU <i>TEST RESULT</i>
TEST MARTINDALE'A <i>ABRASION RESISTANCE</i>	EN ISO 12947-2	45 000 CYKLE <i>CYCLES</i>
PILLING <i>PILLING TEST</i>	EN ISO 12945-2 5000 CYKLI <i>CYCLES</i>	≥4
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO <i>COLOUR FASTNESS TO LIGHT</i>	DIN EN ISO 105-B02:14-11	≥5
ZAPALNOŚĆ <i>IGNITABILITY (CIGARETTE TEST)</i>	PN-EN 1021-1	ZDAŁ <i>PASSED</i>

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

