

# VIENNA



ODPORNY  
NA PLAMY



TRUDNOPALNOŚĆ

RODZAJ | FABRIC TYPE

TKANINA SZENILOWA | SCHENILLE FABRIC

GRAMATURA | WEIGHT

448g/m<sup>2</sup>±5%

SKŁAD PRZODU | COMPOSITION FACESIDE

100% Polyester

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL

140cm±3%

ATEST   CERTIFICATE	METODA BADANIA   TEST SPECIFICATION	WYNIK TESTU   TEST RESULT	
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGTH	EN ISO 13934-1	OSNOWA   WARP WĄTEK   WEFT	1925 N 389 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR GROWTH RESISTANCE	EN ISO 13937-3	OSNOWA   WARP WĄTEK   WEFT	158,2 N 68,7 N
PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	OSNOWA   WARP WĄTEK   WEFT	3,6 mm 3,1 mm
TEST MARTINDALE'A ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>65 000 CYKLE   CYCLES	
PILLING   PILLING TEST	EN ISO 12945-2 2000 CYKLI   CYCLES	4	
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-B02	5	
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TO RUBBING	EN ISO 105-X12	NA SUCHO   DRY	5
		NA MOKRO   WET	5
ZAPALNOŚĆ IGNITABILITY (CIGARETTE TEST)	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)	ZDAŁ   PASSED	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.  
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



PRANIE  
MAX W 40°C



NIE MOŻNA  
STOSOWAĆ ŻADNYCH  
WYBIELACZY



SUSZYĆ  
W NISKIEJ  
TEMPERATURZE



PRASOWAĆ W NISKIEJ  
TEMPERATURZE  
MAX 110°C



CZYŚCIĆ  
CHEMICZNIE



STANDARD  
100



MEBLE  
TAPICEROWANE



LUŻNE POKROWCE



PODUSZKI



WEZGŁOWIA